

# PREFICON ROCK

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### PRODUCTSPECIFICATIES

MATERIAAL	Geperste hoge dichtheid steenwolplaat
AFMETINGEN (LXBXD)	1200 x 600 x 50 mm
KLEUR, AFWERKING	Aan twee zijden voorzien van Preficon Coat
BRANDWEERSTAND	Tot 120 minuten, afhankelijk van toepassing en configuratie
GETEST	Voor doorvoeringen volgens NEN-EN 1366-3
GEBRUIKSCATEGORIE	Intern gebruik
EUROKLASSE	A1 (onbrandbaar)
VERWERKINGSCONDITIES	Tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 70% RV
VERPAKKING	Per stuk verpakt in plastic; 80 platen per pallet
OPSLAG	Droog opslaan, tussen +5 °C en +30 °C, maximaal 70% RV, condensatie voorkomen
HOUDBAARHEID	Onbepaalde tijd, mits opgeslagen volgens instructies
ACTIVERINGSTEMPERATUUR	Niet van toepassing
VLAMPUNT	Niet van toepassing
DENSITEIT	Ca. 150 kg/m <sup>3</sup>
EMISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN	Geen (non-formaldehyde, non-asbestos)



## TOEPASSING

Preficon Rock is een steenwolplaat met een dichtheid van ongeveer 150 kg/m<sup>3</sup>, aan beide zijden voorzien van brandwerende coating Preficon Coat. Preficon Rock is geschikt voor het brand- en rookwerend afdichten van sparingen, al of niet rondom doorvoeringen, in wanden en vloeren. Preficon Rock is geschikt voor intern gebruik en heeft een aantoonbare brandwerendheid tot 120 minuten, al naar gelang de situatie. Raadpleeg test- of classificatierapport voor detailleringen.

## VERWERKING

### VOORBEHANDELING

De bouwkundige sparing moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eventuele losse delen verwijderen.

### GEBRUIKSINSTRUCTIE

Met stanley mes of handzaag op maat gemaakte Preficon Rock voorzien van Preficon Coat op zijkanten (zie ook de gebruiksinstructies van Preficon Coat) en deze vervolgens aanbrengen in de sparing. Kader rondom sparing en aansluitnaden tussen Preficon Rock en constructie afwerken met Preficon Coat. Kleine resterende openingen afwerken met Preficon Mastic of Preficon Seal A. Raadpleeg [www.preficon.com](http://www.preficon.com) voor aanvullende documentatie.

### OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Opslag op vlakke ondergrond op een droge, schone en bij voorkeur koele en donkere locatie. Onbeperkt houdbaar mits opgeslagen volgens instructies.

## VGM

### GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product geeft geen emissie van schadelijke gassen. Gebruik van stofmasker bij verwerking aanbevolen. Raadpleeg [www.preficon.com](http://www.preficon.com) voor eventuele aanvullende details.

### MILIEU

Reststukken Preficon Rock indien mogelijk ontdoen van brandwerende coating en bij voorkeur gescheiden inleveren. Overige resten afvoeren als restafval.

